

ISMERTETŐ

TRAFFICFILM 280 BLACK egy monomer, hengerelt 100 μ vastag, fehér, fényes PVC fólia, amelyet jól fedő, eltávolítható, fekete akrilos ragasztóval mázoltak. A fóliát úgy fejlesztették ki, hogy maximálisan megfeleljen a rövid és közepes időtartamú, gépjárműveken elhelyezett hirdetések minőségi elvárásainak.

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló nyomtathatóság, és kezelhetőség.
- A fólia 1 éven belül könnyen és ragasztómaradvány nélkül távolítható el a felületről.
- Könnyen vágható és könnyen ragasztható.
- Kitűnő ár-érték arányt képvisel a rövidtávú hirdetések piacán.

A TRAFFICFILM 280 BLACK fizikai tulajdonságai

<i>Tulajdonság</i>	<i>Tesztelési eljárás</i>	<i>Átlagos értékek</i>
Vastagság (μ m)		100 μ
Hordozó		120g/m ²
Mérettartósság:	FINAT FTM-14	0,2%
Gyors tapadás (N/25mm)	FINAT FTM-9	6
Állandó tapadás (N/25mm)	FINAT FTM-1	10
Tűzállóság		önkioltó
Minimum ragasztási hőmérséklet		+8 C°
Alkalmazási hőmérséklet		-20 C° és +70 C°
Eltávolíthatóság		< 1év*
Polcélettartam (22C°; 50-55% relatív páratartalom)		2 év
Élettartam	Függőleges kihelyezés; nyomatlan	3 év **

* A következő felületek negatívan befolyásolják a TRAFFICFILM 280 BLACK eltávolíthatóságát: polisztirén, nitrocellulózzal festett felületek, ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), lágy PVC-k.

** A várható élettartamra vonatkozó becsült előrejelzés nem nyomtatott fóliára vonatkozik, Kelet- Közép Európa országainak területén belül, függőleges kihelyezés mellett.

FELDOLGOZÁS

Nyomatási eljárás és tinták

TRAFFICFILM 280 BLACK fólia szélesformátumú, inkjet technológiát használó nyomtatókhoz lett kifejlesztve: oldószeres, eco-oldószeres.

Ragasztás

Kizárólag az un. szárazeljárással történő felragasztást javasoljuk. A vizes eljárással történő kihelyezés esetén a felragasztott anyag rövid időn belül visszahámlik.

Nyomat védelme

A nyomat fizikális védelme, valamint a használt tinta gyors kifakulásának elkerülése érdekében kérjük, hogy védje meg a grafikát lamináló fóliával.

Megjegyzés

A TRAFFICFILM 280 BLACK fólia megadott fizikai és kémiai jellemzői számunkra megbízható teszteken alapulnak. Az itt megadott értékek megközelítő, átlagos értékek, ezért specifikációhoz nem használhatóak fel és nem képezi garancia alapját sem. A szándékunk az itt megadott adatokkal, hogy jól megközelítő adatokkal segítsük a megfelelő alapanyag kiválasztását. Fenntartjuk a jogot az ismertetett adatok megváltoztatására.

Laminálás, szállítás, kihelyezés előtt mindenképpen győződjön meg a nyomat tökéletes szárazságáról. A hiba elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a nyomtatást követő 48 órán belül ne kezdjen az anyag további feldolgozásához.

A nyomat kihelyezése előtt saját érdekében kiemelten gondosan tisztítsa meg felületet zsírtól, portól, olajtól, egyéb szennyeződéstől. Ne ragassza fel a nyomtatott málló, önmagából vegyi anyagokat kibocsájtó illetve alacsony felületi feszültségű felületekre!